

Dossier G071192 - Document CEMATE/2 - Page 1/5

**Ce document constitue une extension du rapport de classement référencé :
Dossier F040811 – Document CEMATE/9 du 17/05/2005**

**RAPPORT DE CLASSEMENT EUROPEEN DE REACTION AU FEU
ETABLI SELON EN 13501-1 : 2002**

Notification par l'Etat Français auprès de la Commission Européenne sous le N° 0071

N° G071192 - CEMATE/2

Commanditaire : GE Plastics France
ZI de S^t Guénault / Courcouronnes
2, rue Jean Mermoz
91002 EVRY Cedex
FRANCE

Marque commerciale : **LT2UV105RS175.**

Description sommaire : Matériau 100 % résine polycarbonate GE recouvert d'un revêtement de protection UV.
Le produit est composé de deux couches externes et de nervures intérieures pour former les cavités rectangulaires à travers la largeur de la feuille.

Epaisseur totale : 10 mm.
Masse surfacique : 1750 g/m².

Période de validité : 5 ans à compter du 17 mai 2005.

Les résultats présentés sont seulement applicables aux échantillons, aux produits ou matériaux décrits dans ce document.

**La reproduction du présent document n'est autorisée que sous sa forme intégrale.
Il comporte 5 pages.**

1. INTRODUCTION

Le rapport de classement définit le classement européen aux produits conformément aux modalités de l'EN 13501-1 : 2002.

2. DETAILS DES PRODUITS CLASSES

2.1. NATURE ET APPLICATION D'UTILISATION FINALE

Matériau 100 % résine polycarbonate GE recouvert d'un revêtement de protection UV. Le produit est composé de deux couches externes et de nervures intérieures pour former les cavités rectangulaires à travers la largeur de la feuille.

Utilisation finale : Cloisons, couverture.

2.2. DESCRIPTION

Les produits essayés sont entièrement décrits dans les rapports d'essais référencés Dossier F040811 – Documents CEMATE/1, CEMATE/2, CEMATE/5 et CEMATE/6 et Dossier G071192 – Document CEMATE/1.

Principales caractéristiques des produits soumis aux essais :

Référence commerciale	Masses surfaciques	Epaisseurs du produit	Couleurs
Lexan [®] Thermoclear [®] Plus	(1,3 et 2,7 ± 1) kg/m ²	(6 et 16) mm	Incolore (112) et Blanc Opal (WH7A092X)
LT2UV105RS175	1750 g/m ²	10 mm	Incolore (112) et Blanc Opale (WH7A092X)

suite du rapport page suivante

3. RAPPORT D'ESSAIS ET RESULTATS D'ESSAIS EN APPUI DU CLASSEMENT

3.1. RAPPORT D'ESSAIS

Nom du laboratoire	Nom du commanditaire	N° de référence des rapports d'essai	Méthode d'essai
Laboratoire national de métrologie et d'essais 29 av. Roger Hennequin 78197 TRAPPES Cedex FRANCE Organisme notifié : 0071	GE Plastics France ZI de S ^t Guénault / Courcouronnes 2, rue Jean Mermoz 91002 EVRY Cedex FRANCE	F040811 : CEMATE/1 CEMATE/2 CEMATE/5 CEMATE/6 G071192 : CEMATE/1	Allumabilité EN ISO 11925-2 S.B.I EN 13823 : 2002 S.B.I EN 13823 : 2002

3.2. RESULTATS D'ESSAIS POUR LES PRODUITS DE CONSTRUCTION, HORMIS LES REVETEMENTS DE SOLS

Méthodes d'essais	Paramètres	Nombre d'essais	Résultats	
			Moyenne des paramètres continus (m)	Paramètres de conformité
EN ISO 11925-2 :2002 Epaisseur 6 mm Exposition 30 s.	$F_s < 150$ mm	6	—	OUI
	Inflammation du papier filtre		—	NON
EN ISO 11925-2 :2002 Epaisseur 16 mm Exposition 30 s.	$F_s < 150$ mm	6	—	OUI
	Inflammation du papier filtre		—	NON

suite du rapport page suivante

Méthodes d'essais	Paramètres	Nombre d'essais	Résultats	
			Moyenne des paramètres continus (m)	Paramètres de conformité
EN 13823 :2002 Epaisseur 6 mm	FIGRA _{0.2 MJ} (W/s) FIGRA _{0.4 MJ} (W/s) LFS < bord THR _{600s} (MJ)	3	13 13 — 1,4	— — OUI —
	SMOGRA (m ² /s ²) TSP _{600s} (m ²)		1 26	— —
	Gouttes/particules enflammées (FDP) : FDP ≤ 10 s : FDP > 10 s :		— — —	NON — —
EN 13823 :2002 Epaisseur 16 mm	FIGRA _{0.2 MJ} (W/s) FIGRA _{0.4 MJ} (W/s) LFS < bord THR _{600s} (MJ)	3	22 16 — 1,7	— — OUI —
	SMOGRA (m ² /s ²) TSP _{600s} (m ²)		1 33	— —
	Gouttes/particules enflammées (FDP) : FDP ≤ 10 s : FDP > 10 s :		— — —	NON — —
EN 13823 :2002 LT2UV105RS175 Epaisseur 10 mm	FIGRA _{0.2 MJ} (W/s) FIGRA _{0.4 MJ} (W/s) LFS < bord THR _{600s} (MJ)	1	4 4 — 0,6	— — OUI —
	SMOGRA (m ² /s ²) TSP _{600s} (m ²)		0 14	— —
	Gouttes/particules enflammées (FDP) : FDP ≤ 10 s : FDP > 10 s :		— — —	NON — —

suite du rapport page suivante

4. CLASSEMENT ET DOMAINE D'APPLICATION DIRECTE

4.1. CLASSEMENT

Ce classement est délivré conformément au paragraphe 10 de l'EN 13501-1:2002.

Comportement au feu	Production de fumée	Gouttelettes enflammées
B	s1	d0

Classement : **B - s1, d0**

4.2. DOMAINE D'APPLICATION

Le classement est valable pour les produits dont les paramètres sont les suivants :

- masse surfacique : 1750 g/m²,
- épaisseur totale du panneau : 10 mm,
- couleurs : Incolore et blanc opale,
- composition identique à celle mentionnée dans les différents rapports d'essais.

Le classement est valable pour les conditions d'utilisation finale suivantes :

- pour un montage avec lame d'air de 180 mm minimum.

5. LIMITATIONS

5.1. RESTRICTIONS SUR LA DUREE DE LA VALIDITE DU RAPPORT DE CLASSEMENT

5 ans à compter du 17 mai 2005.

5.2. AVERTISSEMENT

Le présent document ne représente pas une approbation ou une certification type de produit.

Trappes, le 17 octobre 2006

**Le Chef de la Division
Comportement au Feu**

Le Responsable Technique

Alain SAINRAT

Romain FRIGOT